

Ultra sac.

SAC DASRI NF X 30501

**Pour la collecte
de déchets de soins
à risques**

Étanchéité parfaite
Protection de la contamination
des déchets à risques



> Utilisation

Sac normalisé DASRI, concernant les Déchets d'Activité de Soins à Risques Infectieux, destiné à la collecte de déchets en milieu hospitalier et de santé. Ultra sécurisé, il est d'une étanchéité parfaite pour parcourir la chaîne d'élimination jusqu'à l'incinération.

> Mode d'emploi

Système de fermeture en lien coulissant adapté et facile à l'emploi. La limite de remplissage est indiquée par une ligne imprimée sur la face apparente du sac.

> Caractéristiques

En polypropylène basse densité, incinérable.
De couleur jaune (indice d'opacité > 50 %) sans soudure.

Code	Type	Qualité	Epais.	Dimensions (mm)	Sacs/bobine	Sacs/carton
330112	20 L	PEBD	19 µ	450 x 450	25/20	500
330113	30 L	PEBD	20 µ	500 x 650	25/20	500
330114	50 L	PEBD	23 µ	680 x 750	25/20	500
330115A	100 L	PEBD	28 µ	820 x 900	25/8	200
330116A	110 L	PEBD	32 µ	700 x 1050	25/8	200

> La marque NF

La marque NF garantit la conformité à la norme NF X 30501 : résistance (allongement, rupture, impact, charge maxi., opacité, solidité du lien, étanchéité) et tolérance (épaisseur 5 %, dimensions 2,5 %).

Ces critères sont régulièrement contrôlés par le LNE à l'aide d'audits des sites de fabrication et d'analyses de produits prélevés chez le fabricant et chez l'utilisateur.

> Précautions d'emploi

Utilisation réservée aux professionnels.

> Logistique

Code produit	330112	330113	330114	330115A	330116A
Colis dimensions extérieur (cm)	38,5 x 24 x 19 H	29 x 25,6 x 21,3 H	38,9 x 29,3 x 24,2 H	38 x 28 x 19,8 H	38 x 28 x 19,8 H
Poids brut	4,7 kg	7,2 kg	12,4 kg	10,7 kg	9,6 kg

Ces informations, données à titre indicatif, sont le reflet de nos meilleures connaissances. Elles ne sauraient en aucun cas engager notre responsabilité. Photos non contractuelles.



Parc d'Activités des Cortots
12, rue des Cortots - 21121 Fontaine-lès-Dijon
Tél. : 0810 026 826 - geh@geh.fr - www.geh.fr

GESTION DES DÉCHETS



* Valable pour les codes : 330114 et 330116A

** Valable pour le code : 330115A

20 L / 19 µ 330112

	VALEUR NOMINALE	TOLÉRANCES	MÉTHODE D'ESSAI*
Nombre de sacs	25	mini 25	COMPTAGE
Poids du rouleaux (g)			
½ périmètre à l'ouverture (mm)	450	- 2,5 %	ISO 4592
Longueur utile (mm)	450	- 2,5 %	ISO 4592
Épaisseur nominale (µm)	19	mini 18 (-5%)	ISO 4593
Épaisseur ponctuelle (µm)	19	mini 12	ISO 4593
Grammage (g/m²)	17,5	mini 16,7 (-5%)	ISO 4591
Opacité (%)	50	mini 50	NF X 30501
Résistance à la chute	3 kg/ 30 sacs	0 sac défectueux/30	NF X 30501
Essai de résistance du système de fermeture	3 kg/ 10 sacs	0 sac défectueux/10	NF X 30501 NF EN 13592 NF 082
Essai de tenue aux déchets humides	3 litres/ 5 sacs	0 sac défectueux/5	NF X 30501
Marquage/ impression	Exigences NF	Conforme	NF X 30501 NF 082

CARACTÉRISTIQUES MECANIQUES

Force de rupture sens extrusion (daN)	0,70	mini 0,65	NF EN ISO 527-3
Force de rupture sens transversal (daN)	0,60	mini 0,55	NF EN ISO 527-3
Allongement rupture sens extrusion (%)	300	mini 250	NF EN ISO 527-3
Allongement rupture sens transversal (%)	500	mini 450	NF EN ISO 527-3
Force de rupture soudure latérale (daN)	0,35	mini 0,30	NF EN ISO 527-3
Résistance à la déchirure amorcée (méthode Elmendorf) (cN)			ISO 6383-2
- Sens extrusion - Sens perpendiculaire	90 250	mini 90 mini 250	
Résistance du lien (N)	40	mini 40	NF X 30501 NF 082
Résistance à la perforation rapide (Dartest) (g)	90	mini 85	ISO 7765 –1-2

> Caractéristiques physiques et mécaniques

30 L / 20 µ 330113	VALEUR NOMINALE	TOLÉRANCES	MÉTHODE D'ESSAI**
	25	mini 25	COMPTAGE
	365	mini 328 (-10%)	
	500	- 2,5 %	ISO 4592
	650	- 2,5 %	ISO 4592
	20	mini 19 (-5%)	ISO 4593
	20	mini 13	ISO 4593
	18,40	mini 33,1 (-5%)	ISO 4591
	50	mini 50	NF EN 13592
	6 kg/ 30 sacs	0 sac défectueux/30	NF EN 13592
	6 kg/ 10 sacs	0 sac défectueux/10	NF X 30501 NF EN 13592 NF 082
	6 litres/ 5 sacs	0 sac défectueux/5	NF X 30501
	Exigences NF	Conforme	NF EN 13592
	0,75	mini 0,70	NF EN ISO 527-3
	0,65	mini 0,60	NF EN ISO 527-3
	300	mini 250	NF EN ISO 527-3
	500	mini 450	NF EN ISO 527-3
	0,40	mini 0,35	NF EN ISO 527-3
	95 285	mini 90 mini 250	ISO 6383-2
	40	mini 40	NF X 30501 NF 082
	95	mini 90	ISO 7765 –1-2

50 L / 23 µ 330114*	VALEUR NOMINALE	TOLÉRANCES
	25	mini 25
	680	- 2,5 %
	750	- 2,5 %
	23	mini 21,8 (-5%)
	23	mini 16
	21,2	mini 20,1 (-5%)
	50	mini 50
	10 kg/ 30 sacs	0 sac défectueux/30
	10 kg/ 10 sacs	0 sac défectueux/10
	6 litres/ 5 sacs	0 sac défectueux/5
	Exigences NF	Conforme
	0,85	mini 0,80
	0,75	mini 0,70
	300	mini 250
	500	mini 450
	0,50	mini 0,45
	110 330	mini 90 mini 250
	40	mini 40
	110	mini 100

100 L / 28 µ 330115A**	VALEUR NOMINALE	TOLÉRANCES
	25	mini 25
	1095	mini 985 (-10%)
	820	- 2,5 %
	900	- 2,5 %
	28	mini 26,6 (-5%)
	28	mini 20
	25,80	mini 24,5 (-5%)
	50	mini 50
	18 kg/ 30 sacs	0 sac défectueux/30
	15 kg/ 10 sacs	0 sac défectueux/10
	6 litres/ 5 sacs	0 sac défectueux/5
	Exigences NF	Conforme
	1,05	mini 1,00
	0,95	mini 0,85
	300	mini 250
	500	mini 450
	0,65	mini 0,60
	140 420	mini 90 mini 250
	40	mini 40
	140	mini 130

110 L / 30 µ 330116A*	VALEUR NOMINALE	TOLÉRANCES
	25	mini 25
	700	- 10
	1050	- 20
	30	mini 28,5 (-5%)
	30	mini 22
	27,6	mini 26,2 (-5%)
	50	mini 50
	18 kg/ 30 sacs	0 sac défectueux/30
	15 kg/ 10 sacs	0 sac défectueux/10
	6 litres/ 5 sacs	0 sac défectueux/5
	Exigences NF	Conforme
	1,10	mini 1,00
	1,00	mini 0,90
	300	mini 250
	500	mini 450
	0,70	mini 0,65
	150 450	mini 90 mini 250
	40	mini 40
	150	mini 135